



Производитель:
АО «Энергия», г. Москва, ул. Иркутская д. 11, корп. 2
Тел.: +7 (495) 510-27-74
www.cnrg-oil.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 12.04.

Масло промышленное НЕФТЕМАСТЕР И-20А

1. ГОСТ или ТУ	ГОСТ 20799-2022
2. Код ОКПД 2:	19.20.29.130
3. Дата изготовления продукта:	02.04.2025
4. Дата отбора проб по ГОСТ 2517	02.04.2025, 06.04.2025
5. Номер емкости	Б2
6. Размер партии (масса), кг	10300 кг
7. Дата проведения испытаний	02.04.2025, 06.04.2025
8. Дата выдачи паспорта:	07.04.2025
9. Вид тары	бочка 205 л/ пласт. канистра 20 л, 4 л, 1 л
10. Дата фасовки	06.04.2025



Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-
RU.РА10.В.78766/23.
Срок действия: 19.12.2023-
18.12.2026

Технические показатели продукта

№	Наименование показателей	Методы испытаний	Норма по ТР ТС 030/2012	Нормы по ГОСТ 20799-2022	Фактическое значение
1	Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	По ГОСТ 33-2016		29-35	34,81
2	Кислотное число, мг КОН/г, не более	По ГОСТ 5985-79		0,03	0,02
3	Зольность, %, не более	По ГОСТ 1461-75		0,005	0,003
4	Массовая доля серы в маслах из сернистых нефтей, не более, %:	По ГОСТ 1437-75		1	0,50
5	Содержание механических примесей, %, не более	По ГОСТ 6370-83	0,030	Отсутствие	Отсутствие
6	Содержание воды, %, не более	По ГОСТ 2477-2014		Следы	Отсутствие
7	Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	По ГОСТ 3900-85		890	867
8	Температура застывания, °С, не выше	По ГОСТ 20287-91		-15	-16
9	Цвет, ед. ЦНТ, не более	По ГОСТ 20284-74		2	2,0
10	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	По ГОСТ 4333-2014	135	200	222
10	Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	165	320
11	Стабильность против окисления:	По ГОСТ 13538-68			
	-приращение кислотного числа окисленного масла, мг КОН/г, не более	По ГОСТ 18136-72 с доп. по п. 3.2. ГОСТ 20799-88		0,3	0,20
	-приращение смол, %, не более	По ГОСТ 15886-70 с доп. по п. 3.4. ГОСТ 20799-88		2	0,50
12	Содержание селективных растворителей, % не более	По ГОСТ 1057-88		Отсутствие	Отсутствие

Заключение: продукт соответствует требованиям

ГОСТ 20799-2022

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510-2022.

Заведующий лабораторией: Федотова А.А.

