

MOTUL**MOTYLGEAR 75W-80****Трансмиссионное масло
Technosynthese®****ПРИМЕНЕНИЕ**

Специально разработано для коробок передач с затруднённым переключением и трансмиссий Peugeot, Citroën, Renault...

Также подходит для механических трансмиссий, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, коробок передач/мостов и раздаточных коробок без автоблокировки, работающих при ударных нагрузках, при высоких нагрузках и низких скоростях вращения или при средних нагрузках и высоких скоростях вращения.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ	API GL-4 / GL-5 MIL-L 2105 D
-----------	---------------------------------

Масло Technosynthese® для механических трансмиссий с противозадирными свойствами, эффективно защищает от износа, усилено синтетическими базовыми маслами для повышения стойкости к высоким температурам и увеличения срока службы.

Остаётся в классе вязкости SAE 80 после 20-ти часов теста KRL, согласно требованиям стандарта SAE J306.

Обладает очень высокими смазывающими свойствами для уменьшения трения и износа.

Высокотемпературный класс вязкости SAE 80 обеспечивает уменьшение трения в коробке передач и, как следствие, экономию топлива.

Сохраняет текучесть в условиях низких температур, что облегчает переключение передач в непрогретой коробке передач.

Обеспечивает лёгкость переключения передач. Совместимо с эластомерами и цветными металлами, применяющимися в конструкции трансмиссий. Обладает антикоррозионными, антипенными свойствами.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

02/24

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru

MOTUL**MOTYLGEAR 75W-80****Трансмиссионное масло
Technosynthese®****ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ**

Класс вязкости	SAE J 306	75W-80
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.862
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	57.1 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	10.1 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	164.0
Температура застывания	ASTM D97	-51.0 °C / -60.0 °F
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	208.0 °C / 406.0 °F